

CapaWood Express

Környezetbarát, vízbázisú vékonylazúr Hydro-Pearl vízlepergető hatással.



Termékleírás

Alkalmazás

Alkalmas korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek (pl. kerítések, erkélykorlátok, fal- és mennyezetburkolatok, autóbeállók, pergolák, faépületek stb.) színes kialakítására és védelmére. A CapaWood Express ellenáll az időjárás viszontagságainak, megvédi a fát a nedvességtől és egyéb időjárási hatásoktól. Kültérben és beltérben egyaránt felhasználható.

Tulajdonságok

A panel/lemez típusú faanyagok (pl. tömörfa lapok, furnérrétegű rétegelt lemezek) bevonása előtt kérjük, tartsa be a BFS 18. sz. adatlapjának 2.2.3 ff. bekezdésében foglalt utasításokat.

- Vízbázisú, ökológiai vékonylazúr
- Cseppmentes, (tixotróp) gél állagú konzisztencia
- Magas védelem az UV sugárzás ellen
- A Hydropearl hatásnak köszönhetően a fa felülete gyorsabban szárad
- Hatékonyan védi a fa szerkezetét a víz behatolásától
- Tökéletesen megőrzi a fa természetes erezetét
- Kül- és beltérben is alkalmazható
- Kiadósság: 12,5 m² /liter

Bázis

Alkidgyanta, szervesetlen színpigmentekkel.

Kiszerezés/csomagolási egység

2,5 l / 750 ml

Színek

Színtelen, pinie, teak, light oak, sweet cherry, palisander, natural grey és fehér.

Kültéren a CapaWood Express színtelen árnyalatban csak a sötét árnyalatok alapozó rétegeként alkalmazható, mivel ellenkező esetben nem biztosított a megfelelő UV elleni védelem. Ne használjon színtelen CapaWood Express vékonylazúrt időjárásnak kitett kültéri faszerkezeteken.

Fényességi fok

Selyemmatt

A fényességi fok és a pontos színárnyalat függ a faanyag típusától és annak állapotától.

Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen. Ügyeljen, hogy a doboz megfelelően le legyen zárva.

Műszaki adatok

- Sűrűség: kb. 1,01 g/cm³ (színárnyalattól függően)

Kiegészítő termék

CapaWood ExpressGrund

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

beltér 1	beltér 2	beltér 3	kültér 1	kültér 2
+	+	+	+	+
(-) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható				



Feldolgozás

Alkalmos alapfelületek

Nedvszívó nem méretstabil és korlátozottan méretstabil faszerkezetek. Az alapfelületnek tisztának, por- szennyeződésmentesnek, épnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa külső nedvességtartalma keményfa típusok esetében nem haladhatja meg a 12 %-ot, puhafa típusok esetében a 15 %-ot. A konstruktív faanyagvédelem elveit be kell tartani. Mindezek a bevonóanyagokkal történő tartós faanyagvédelem előfeltételei.

Alapfelület előkészítése

Új faszerkezetek:

Szálirányban csiszolja meg a sima és gyalult felületeket, majd alaposan tisztítsa meg. Távolítsa el a kiszivárgó fa összetevőket, mint például gyantákat és gyantacsomókat.

Kezeletlen régi faszerkezetek:

Csiszolja le a szürkült, időjárás által megviselt fafelületeket az egészséges, teherbíró faanyagig, majd alaposan tisztítsa meg.

Régi bevont faszerkezetek:

Távolítsa el a meglévő régi bevonatot, mint például fedőfestéket és vastaglazúrt egészen a fa nedvszívó felületéig. Csiszolja és tisztítsa meg a jól tapadó vékonylazúrral kezelt felületeket és ellenőrizze a CapaWood Express alkalmazhatóságát. Távolítsa el a kiszivárgó fa összetevőket, mint például gyantákat és gyantacsomókat.

A felhasználás módja

Alkalmazható ecsettel.
Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje fel.

Hígítás

A CapaWood Express hígítatlanul alkalmazza.

Bevonatrendszer

Alapfelület	Felhasználási terület	Alapozás	Első réteg	Közbenső réteg	Fedőréteg
Korlátozottan méretstabil és nem méretstabil faalkatrészek	kültér ¹⁾	CapaWood ExpressGrund	CapaWood Express	CapaWood Express	CapaWood Express
Korlátozottan méretstabil és nem méretstabil faalkatrészek	beltér		CapaWood Express		CapaWood Express

¹⁾ Az optimális UV elleni védelem érdekében javasoljuk a 3 réteg alkalmazását.

Felhasználás

Kb. 80 ml /m² /rétegenként sima fafelületen.
Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület előkészítésének módjától, a faanyag típusától és annak állapotától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafestéssel kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet alsó hőmérsékletathára +8 ° C. Ideális feldolgozási hőmérséklet: +10 - 25 ° C, relatív páratartalom: ≤ 70%.

Száradás/száradási idő

20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett	porszáraz	átfesthető	esőálló
Kb. időtartam	1	3 - 4	24

Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően tiszta vízzel.

Tanács

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke. Allergiás reakciót válthat ki.

Ártalmatlanítás

A folyékony anyagmaradványokat adja le a régi festékek/lakkok gyűjtőhelyén, a beszáradt anyagmaradványokat építési hulladékként, törmelékként vagy települési hulladékként, ill. háztartási hulladékként ártalmatlanítsa.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (Kategória A/e): 130 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Poliakrilát gyanta, alkidgyanta, szervesetlen szinpigment, kalcium-karbonát, víz, glikol, aditívok, tartósítószer.

Műszaki Információk CW_Express

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel, ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu

Műszaki Információk Nr. CW_Express · Állapot: 2024, július

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. · H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. · Tel.: 1/264-8914, 265-1594 · Fax: 1/262-0467 · Internet: www.caparol.hu · E-Mail: caparol@caparol.hu