

CapaWood ExpressGrund

Színtelen impregnáló alapozó gombásodás elleni védelemmel.

Termékleírás

Alkalmazás

Színtelen, vízbázisú impregnáló alapozó, amely biztosítja a következő réteg kiváló tapadását és kiegyenlíti a fafelület nedvszívóképességét. Védelmet nyújt az alga- és penészgombafertőzés kialakulásával szemben, miközben lehetővé teszi a fa aktív lélegzését. A CapaWood ExpressGrund növeli a bevonatrendszer élettartalmát és javítja a következő réteg tartósságát.

Tulajdonságok

A CapaWood ExpressGrund megelőző védelmet nyújt a fát elszínező gombák (pl. kékfoltosodást okozó gombafajták) ellen, a talajjal nem érintkező kültéri faelemeken.

- Megvédi a fát a nedvesség behatolásától
- Lehetővé teszi a fa aktív lélegzését
- Mélyen behatol a fa szerkezetébe
- Védelmet biztosít a penésszel és gombásodással szemben
- Megelőző védelmet nyújt a fa elszíneződése ellen
- Gyorsan szárad
- Kültérben alkalmazható

Bázis

Alkid emulzió

Kiszerezés/csomagolási egység

750 ml

Színek

Színtelen

Tárolás

Hűvös, fagymentes helyen. Ügyeljen, hogy a doboz megfelelően le legyen zárva.

Műszaki adatok

Kb. 1,0 g/cm³

Kiegészítő termék

CapaWood Express

A termék felhasználási területe a 606. számú Műszaki Információban definiáltak alapján.

beltér 1	beltér 2	beltér 3	kültér 1	kültér 2
–	–	–	+	+
(-) nem alkalmazható / (○) korlátozottan alkalmazható / (+) alkalmazható				

Feldolgozás



MŰSZAKI INFORMÁCIÓK CV_ExpressGrund

Alkalmas alapfelületek

Nedvszívó, bevonat nélküli méretstabil, korlátozottan méretstabil és nem méretstabil faszerkezetek. Az alapfelületnek tisztának, por- szennyeződésmentesnek, épnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A fa külső nedvességtartalma mérettartó faszerkezet esetében nem haladhatja meg a 13 %-ot, korlátozottan mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek esetében a 15 %-ot. A konstruktív faanyagvédelem elveit be kell tartani. Mindezek a bevonóanyagokkal történő tartós faanyagvédelem előfeltételei.

Összetevőkben gazdag fafajták (mint például vörösfenyő, tölgy, különböző trópusi fák vagy más keményfák) késleltethetik a száradást. A faösszetevők alapvetően cserzőanyagok, színezőanyagok vagy olajok/viaszok és gyanták.

Alapfelület előkészítése

A fafelületeket szélirányban csiszolja, majd alaposan tisztítsa meg. Távolítsa el a kiszivárgó fa összetevőket, mint például gyantákat és gyantacsomókat. Az éleket kerekítse le (lásd a BFS 18. számú adatlapját).

A felhasználás módja

Alkalmazható ecsettel. Felhasználás előtt a terméket alaposan keverje fel.

A felületet lapos ecsettel a fa szélirányával megegyezően, hígítatlanul, vastagon alapozza. Az éleket és a széleket további egy rétegben alapozza majd várja meg, hogy az alapozott felület teljesen megszáradjon! A megfelelő felületelőkészítést követően a faszerkezetet kezelje vízbázisú CapaWood Express vékonylazúrral. Az optimális UV elleni védelem érdekében javasoljuk a 3 réteg alkalmazását.

Hígítás

A CapaWood ExpressGrundot hígítatlanul alkalmazza.

Bevonatrendszer

Alapfelület	Felhasználási terület	Alapfelület előkészítése	Impregnálás/Alapozás	Első réteg	Közbenső réteg	Fedőréteg
Korlátozottan méretstabil és nem méretstabil faalkatrészek, amelyeknél fennáll a gombásodás veszélye.	kültér	BFS Nr. 18	CapaWood ExpressGrund	CapaWood Express	CapaWood Express	CapaWood Express

Felhasználás

Kb. 100 ml /m² /rétegenként sima fafelületen. Az anyagfelhasználás nagymértékben függ az alapfelület előkészítésének módjától, a faanyag típusától és annak állapotától. A megadott érték tájékoztató jellegű, pontos értéket a helyszínen, próbafestéssel kell meghatározni.

Feldolgozási feltételek

Az alkalmazás és a száradás során az alapfelület, anyag és a környezet alsó hőmérséklet határa +8 °C. Ideális feldolgozási hőmérséklet: +10 - 25 °C, relatív páratartalom: ≤ 70%.

Száradás/száradási idő

+ 20 °C-nál és 65 %-os relatív páratartalom mellett kb 2-3 óra után a felület száraz és átfesthető. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalomnál a száradási idő arányosan növekszik.

Szerszámok tisztítása

Használatot követően tiszta vízzel.

Megjegyzés

A statikus terhelésnek kitett faszerkezetek rothadás és rovarfertőzés elleni védelmére speciálisan engedélyezett faanyagvédő szereket kell használni.

Tanács

Veszélyek jelzése / Biztonsági Ajánlások (a közzététel időpontjának megfelelő állapot)

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Tartalmaz 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréke, 3-jód-2-propinilbutilkarbamát. Allergiás reakciót válthat ki. Az 528/2012 sz. európai rendelet alapján a termék "kezelt árucikk"-nek (nem biocid terméknek) minősül és a következő biocid hatóanyagokat tartalmazza: 3-jód-2-propinilbutilkarbamát (CAS szám 55406-53-6).

Ártalmatlanítás

A folyékony anyagmaradványokat adja le a régi festékek/lakkok gyűjtőhelyén, a beszáradt anyagmaradványokat építési hulladékként, törmelékként vagy települési hulladékként, ill. háztartási hulladékként ártalmatlanítsa.

EU határérték a VOC tartalomra

EU határérték erre a termékre (Kategória A/h): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

Összetevők feltüntetése - nyilatkozat

Poliakrilát gyanta, víz, glikol-éter, filmkonzerváló anyag, tartósítószer.

Műszaki tanácsadás

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok előkészítésével. Abban az esetben, ha a jelen műszaki információ nem tartalmazza az adott alapfelületet, szükséges cégünkkel, ill. tanácsadóinkkal felvenni a kapcsolatot. Örömmel állunk rendelkezésre részletes, az adott objektumra vonatkozó szaktanácsadással.

Ügyfélszolgálat

Caparol Ügyfélszolgálat:
Telefon: +36/1-264-8914
Fax: +36/1-262-0467
E-mail: caparol@caparol.hu



Műszaki Információk Nr. CV_ExpressGrund · Állapot: 2024, július

Ez a műszaki információ a technika legújabb állása és a mi tapasztalataink alapján lett összeállítva. Tekintettel az alapfelületek és az objektumok sokszínűségére, a felhasználó nem menthető fel azon kötelessége alól, hogy az adott felületen próbafelhordást végezzen. Új kiadás esetén ez a nyomtatvány elveszti érvényességét.

Caparol Hungária Kereskedelmi Kft. · H-1108 Budapest, Gyömrői út 140. · Tel.: 1/264-8914, 265-1594 · Fax: 1/262-0467 · Internet: www.caparol.hu · E-Mail: caparol@caparol.hu